



## Encre mono composante FINCKH type FLEXIPLAN SD **SunChemical**

Encre sérigraphique pour impression sur bâches en PVC.  
L'étalonnage des couleurs a été formulé pour sérigraphie sur un fond blanc. (Ecran 120 T)

### CARACTERISTIQUES

Encre monocomposante à séchage physique composée de résines acryliques et PVC.

### APPLICATIONS

Sérigraphie.  
Remarque : par dilution avec le diluant 700009, cette encre se prête également pour application au pinceau, au rouleau applicateur ou par pulvérisation. Le dépôt d'une couche épaisse d'encre modifiera toutefois la teinte originale.

### SUPPORTS ADAPTES

PVC souple tel que bâches de camion, calicots ou fanions PVC, cuir synthétique.

PVC rigide tel que plaques FOREX.

### PROPRIETES

- haute brillance sur PVC souple
- excellente opacité
- haute solidité lumière et résistance aux intempéries
- pigments exempts de métaux lourds et conformes à la norme européenne EN 71/3
- bonne résistance à l'alcool et à l'essence
- excellente résistance à la migration des plastifiants et au froid sans perte d'élasticité
- bonne compatibilité au thermoformage et à la soudure
- excellent rendement (jusqu'à 70m<sup>2</sup> par kilo d'encre)

### SECHAGE

Air ambiant 15-25 minutes  
Tunnel de séchage 40-60 secondes.

### COLORIS

Coloris standards du nuancier universel (couleurs 1 à 29)  
Coloris argent et or (couleurs 30 à 34)  
Coloris fluorescents (couleurs 91 à 96)

**Remarque** : les coloris argent et or ne sont pas recommandés pour une exposition à l'extérieur.

### DILUANTS ET NETTOYEURS

Diluant	700030
Retardateur	700010
Retardateur spécial	700007
Diluant accélérateur de séchage	700081
Diluant pour pulvérisation	700055
Nettoyeur	700093
Aérosol déboucheur d'écran FIX SPRAY	700011

### ADDITIFS

Base de coupure et vernis de protection	733042
Liant pour bâches	733114
Pâte de matage	733094
Pâte retardateur	733095



**Encre mono composante FINCKH type FLEXIPLAN SD** **SunChemical**

Poudre épaississante	733091
Poudre de matage	733013
Agent d'écoulement (ne pas excéder une proportion de 1%)	700019
Agent antistatique (ne pas excéder une proportion de 1%)	700099

Nos conseils et renseignements techniques sont donnés en toute bonne foi et fondés sur des années d'expériences et de recherche. Ces informations ne dispensent pas cependant l'imprimeur de faire des essais préliminaires pour déterminer si l'encre livrée convient bien pour l'application qu'il désire. En outre, étant donné que l'imprimabilité des divers supports a tendance à varier de livraison en livraison, il est conseillé de procéder à des essais avant chaque tirage.

*Cette fiche technique est la propriété exclusive de :*  
SORIM Sàrl – ZAE du Heiden – 2 rue d'Allemagne – F-68310 WITTELSHEIM ( France )  
Tél : 0033 3 89 57 70 11 fax : 0033 3 89 55 28 30 Email : [info@sorim.com](mailto:info@sorim.com)