



SORIFILL W

SECTEURS D'APPLICATION

Liquide de remplissage à utiliser avec encres à base d'eau (comme dans l'impression céramique et textile).

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Liquide de remplissage dégravable à base d'eau
- Résistant aux encres à base d'eau et plastisol
- Offre une résistance exceptionnelle à l'eau déjà après le séchage
- Le haut contenu solide garantit une durabilité supérieure
- Appliquer de façon uniforme et homogène pour faciliter le séchage et optimiser l'opacité du tissu
- Ne contient pas de solvants

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Sur le côté d'impression de l'écran, appliquer une couche uniforme de produit sur la zone du tissu désirée et sur le pochoir avec une brosse ou un applicateur en plastique. Le SORIFILL W1 peut être dilué avec de l'eau pour retoucher au pinceau les petits trous sur le pochoir. Laisser sécher 3 heures à température ambiante ou 30 minutes à 40°- 50°C (104°-122° F). Pour obtenir une résistance supérieure à l'eau et au solvant, appliquer le DURCISSEUR C-SB.

Pour le dégravage utiliser des produits chimiques comme SORIGRAV CL 1/55 et un pistolet à pression.

HYGIENE ET SECURITE

Avant l'emploi consulter les fiches de sécurité des produits.

STOCKAGE

Les produits maintiennent leurs propriétés inaltérées pour une année de la date de production, s'ils sont conservés dans les conteneurs originaux et dans un environnement frais et sec.

EMBALLAGE

Disponible en emballages de 1et 5 kg.

Les instructions, les recommandations et les données techniques contenues dans la présente fiche technique constituent un guide pour l'emploi du produit et n'engagent pas la société. Les informations contenues dans la présente fiche technique sont susceptibles d'être modifiées sans obligation de préavis.

La présente clause remplace toutes les garanties explicites ou implicites de commercialité ou de conformité pour un emploi particulier.

Tous les produits liquides sont garantis contre tout défaut de matériel et de fabrication, et ils satisfont aux spécifications indiquées dans les fiches de sécurité.

SORIM décline toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages directs et indirects, incluant sans limitation les dommages fortuits, particuliers ou consécutifs, ou les frais matériels ou de main-d'œuvre dérivant du dégravage ou du remplacement de tissus, écrans, encre, support graphique fini ou tout autre produit.

Cette fiche technique est la propriété exclusive de :

SORIM Sarà – ZAE du Heiden – 2 rue d'Allemagne – F-68310 WITTELSHEIM (France)

Tél : 0033 3 89 57 70 11 fax : 0033 3 89 55 28 30 Email : info@sorim.com